

Deckshield Finish

Fișă Tehnică:

Product description

Finisaj poliuretanic bicomponent colorat, flexibil.

Utilizari:

Utilizat ca sigilant în cadrul sistemului Deckshield ID, acolo unde acțiunea UV nu este critică.
Pentru utilizarea în cadrul sistemelor DECKSHIELD ED, se va utiliza Deckshield UV Topcoat.

Mediu si Sanatate:

Deckshield Finish nu conține solvenți și nu miroase în timpul aplicării.
Pentru mai multe informații, va rugăm consultați fișa de securitate a produsului.

Raportul de amestec:

Produsul este livrat în seturi de tip A+B. Nu amestecați părți din produs, acest lucru poate influența negativ rezultatul final.

Adaugați componenta B în componenta A. Amestecați încet cu ajutorul unui mixer elicoidal cu grijă, pentru a nu antrena aer în amestec.

Temperatura de aplicare:

Temperatura recomandată a stratului suport este cuprinsă între +10 - 25°C, dar nu mai mică de +5°C.
Temperatura stratului suport trebuie să depășească "dew point" cu +3°C în timpul aplicării și întăririi.
Temperatura ambientală nu trebuie să scadă sub +5°C după 24 ore de la aplicare.

Timp de aplicare/timp de lucru

Produsul gata amestecat trebuie aplicat în maxim 20 minute de la preparare, la o temperatură de +20°C.
Temperatura ridicată micșorează drastic timpul de lucru.

Timp de întărire (la +20°C):

Fără amprentă după 6 ore (10 ore la +10°C).
Pietonabil după 16 ore (30 ore la +10°C).

Timp maxim de reacoperire 24 ore.
Trafic complet după 24 ore (36 ore la +10°C).
Întărire completă după 5 - 7 zile.

Umiditatea ridicată în primele faze poate duce la albirea produsului, mătuire sau înfloriri (blooming). Nu se acoperă sau spală minim 24 de ore de la aplicare.

Culori

Consultați fișa tehnică a sistemului Deckshield.

Conținut corpuri solide:

Aprox. 100 %

Finisaj:

Lucios

Densitate:

Componenta A approx. 1.5 kg/l

Componenta B approx. 1.3 kg/l

A+B aprox. 1.5 kg/l.

Depozitare:

12 luni în ambalaje închise.

Temperatura de depozitare +5°C și + 40°C.

Protejați împotriva umidității și a înghețului

Ambalare:

Produsul este livrat în seturi A+B având următoarele ambalaje:

set	Deckshield Finish Baza A	Deckshield Finish Întăritor B
10 kg (6.9 litri)	8.0 kg	2.0 kg

Sau

set	Deckshield Finish Baza A	SF/ Finish/ LXP/ LXP HD 2 kg Întăritor
10 kg (6.9 litri)	8.0 kg	2.0 kg

	Deckshield Finish Baza A	SF/ Finish/ LXP/ LXP HD 4 kg Întăritor
20 kg (13.8 litri)	16.0 kg	4.0 kg

Orice recomandare sau sugestie referitoare la utilizarea produselor realizate de Flowcrete UK Ltd., fie în literatura sa tehnică, fie ca răspuns la o anchetă specifică sau în alt mod, se bazează pe date considerate fiabile, totuși produsele și informațiile sunt destinate utilizării de către Clienții cu abilități și cunoștințe necesare în industrie și, prin urmare, este de datoria Clientului să se asigure de adecvarea produselor pentru uzul său specific și se consideră că Clientul a făcut acest lucru la propria sa discreție și risc.